

LOCTITE®



Loctite® 8040 Freeze & Release

Megoldás berágódott,
rozsdás alkatrészekre:

Jéghideg sokk!



H

Henkel Technologies

Loctite® 8040 Freeze & Release

- Sokk fagyasztás (-43 °C)
- Fellazítja a berágódott és rozsdás alkatrészeket
- A fellazított alkatrészek olajozottak maradnak és védettek korrózió ellen

Loctite® 8040 Freeze & Release azonnal lefagyasztja a berágódott, elrozsdásodott alkatrészeket (csavar, anya, csap) -43 °C-ra. A váratlan sokkhatás mikroszkopikus hasadást okoz a rozsdarétegben, lehetővé téve, hogy a kenőanyag kapilláris tulajdonsága révén közvetlenül a rozsdához jusson el. Az alkatrészek könnyen szétbonthatóak 1-2 perc reakcióidő után.

- A sokk fagyasztás (-43 °C) gyors és könnyű alkalmazás a berágódott, rozsdás alkatrészek ellen. A hirtelen, azonnali fagyasztás a részek eltérő zsugorodását okozza. A megrepedt rozsdafelület lehetővé teszi a kenőanyag behatolását.
- A kapilláris effektus* a kenőanyagokat gyorsan és hatékonyan juttatja a rozsdarétegbe.
- A fellazított alkatrészek olajozottak és korrózió ellen védettek lesznek.

*A kapilláris effektus a folyadékok azon képessége, hogy könnyen nedvesítik az alkatrészek felületét és nagyon gyorsan bejutnak a hajszálér-repedésekbe (még gravitációval ellentétes irányba is).



Felhasználási példák:

Használható a menetes és hengeres alkatrészek berágódott és rozsdás alkatrészeinél az ipar számos területén, többek között autóknál, teherautókna, mezőgazdasági és építőipari gépeknél valamint az általános iparban.

Alkalmazás:

Távolítsa el a szennyeződések, meglazult rozsdát, jól rázza fel, fújja a kívánt területre 5-10 másodpercig, 10-15 cm-es távolságból! Az alkatrészek könnyen szétbonthatóak 1-2 perc reakcióidő után. Ismétlje meg az eljárást, ha szükséges.



Rendelési információ

Loctite 8040 Freeze & Release	
Tartalom	400 ml, aeroszol
Rendelési mennyiség	24 db / display
Rendelési szám	39160
IDH szám	639270

Technikai adatok

Kémiai összetétel	ásványol., szilikon-mentes
Sűrűség 20 °C-on	0,60 g/cm ³
Szín	borostyán sárga
Felhasználási hőmérséklet	-20 - +45 °C
Max. fagyási hőmérséklet	-43 °C
Kenőanyag viszkozitás	< 5 mPa.s



A fenti adatok csak tájékoztatásra szolgálnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel Loctite technikai kollegával a termék speciális tulajdonságaira vonatkozó további kérdéseivel.

Henkel Magyarország Kft.
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST, Dávid Ferenc u.6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@henkel.at

© designates a trademark of Henkel KGaA or its Affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2004

www.loctite.hu

Ref. No. H 058-10/04